

Aushaltungskriterien Nadelholz

Stand: 14.01.2021



Holzarten: Alle Nadelholzarten – kein Laubholz

Güteklassen: C/D:

- im Prinzip gesund
- keine Rot- oder Weichfäule
- keine Ringschäle
- keine Radialrisse bei Dürrständern
- beil- und nagelfest
- holzbrütende Insekten akzeptiert
- Sirexbefall nur in geringem Ausmaß
- kein Spechtfraß
- geringe Bläue und Rotstreifigkeit akzeptiert
- Fauläste max. 5 cm

Längen:

Kilben/Fixlängen	2,40 m; 3,00 m; 3,60 m + min. 10 cm Zumaß (bevorzugt 2,40 m + 3,00 m)
Stammholz	Min. 8,00 m bis max. 19,00 m
Gipfelholz	4,80 m oder 6,00 m + min. 20 cm Zumaß Max. 7,20 m + min. 30 cm Zumaß

Stärkeklassen: Mindestzopf 15 cm m.R., 14 cm o.R.
Max. Stockdurchmesser 90 cm

Krümmung: Einschnürige Krümmung max. 3,00 cm/lfm; gemäß RVR

Polterung:

- Mindestmenge 10 fm
- Holzarten können gemischt werden
- Kilben/Fixlängen sind längenweise zu trennen
- Keine Kurzlängen < 4,00 m ins Gipfel- oder Stammholz poltern

Vermessung: Einkauf im Prinzip nach Werkseingangsmaß RVWV
Einkauf nach Waldmaß möglich